

TECHNISCHES MERKBLATT

- ISP ZI 35 AL -

Bezeichnung:	Zellkautschuk ISP ZI 35 AL, ISP ZI 35 AL sk
Rohstoffbasis:	EPDM
Struktur:	geschlossenenzellig
Spezifisches Gewicht: (ASTM D 3575)	100 kg/m ³ (± 15 kg/m ³)
Zugfestigkeit: (ASTM D 412)	> 250 kPa
Bruchdehnung: (ASTM D 3575)	> 200 %
Druckverformungsrest: (ASTM D 1056) (25 % 24 h)	15 ± 5 kPa
Shorehärte 00:	35 - 40°
Wasseraufnahme:	< 2 %
Temperaturgrenzen:	- 30° C bis + 90° C, kurzzeitig + 110 °C
Alterungsbeständigkeit:	gut
Brandverhalten:	nach FMVSS 302 werden erfüllt ab 3,1 mm Dicke
Lieferbare Farben:	Schwarz
Lieferbare Formen:	Blöcke, Platten, Rollen, Zuschnitte, Streifen, Stanzteile, auch selbstklebend lieferbar Block: 2.000 x 1.000 x 54 mm, beidseitig mit Haut Platten: 1 – 50 mm Dicke
Anwendungsgebiete:	Dichtungen, Isolierungen, Verkleidungen, Polsterungen u. a.

Dieses Merkblatt will Sie beraten. Die hier gemachten Angaben entsprechen unserem besten Wissen. Eine Verbindlichkeit kann daraus jedoch nicht abgeleitet werden. 0426/18